

KM BETA

střešní krytina
sendvičové zdivo

NOVINKA



SENDWIX 12DF-LD
SENDWIX 6DF-LD

ŠÍŘKA STĚNY 175 mm!

www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200



Společnost KM BETA a.s. uvádí na trh nejužší vápenopískový zdicí prvek s označením SENDWIX 6DF a SENDWIX 12DF s tloušťkou pouze 175 mm. Menší tloušťka obvodových stěn znamená značné rozšíření užité plochy domu či bytu oproti jednoplášňovým konstrukcím. Další přednosti se týkají např. významných úspor lepících malt, nákladů na logistiku a dopravu materiálu či jednodušší manipulace s lehčí a subtilnější cihlou. Tepelně technické, akustické i statické parametry i tohoto užšího zdiva dosahují daleko lepších hodnot, než doporučují normy, takže je vhodné i pro stavby nízkoenergetických či pasivních domů. Zdicí prvky KMB SENDWIX 12DF a 6DF jsou dalším dílem do systému KMB SENDWIX. Výškově dodržují metrický modul 250 mm, proto je lze kombinovat s ostatními zdicími prvky např. pro zdivo (8DF či 4DF). Systém doplňuje i překlad k této tloušťce 175 mm s označením překlad SENDWIX 6DF.


Tabulka vlastností

| Název výrobku | SENDWIX 12DF-LD | SENDWIX 6DF-LD |
|---|-----------------|----------------|
| Rozměry (mm) | 498×175×248 | 248×175×248 |
| Pevnost v tlaku průměrná (N/mm ²) | 20 | 15 |
| Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm ²) | 15 | 15 |
| Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm ²) | 20 | 15 |
| Objemová hmotnost (kg.m ⁻³) | 1220 | 1220 |
| Hmotnost (kg/ks) | 24,4 | 12,6 |
| Nasákavost (%) | 10–18 | 10–18 |
| Radioaktivita I (-) | 0,14 | 0,14 |
| Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) | 0,37 | 0,37 |
| Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K) | 1,0 | 1,0 |
| Faktor difuzního odporu μ (-) | 5/10 | 5/10 |
| Reakce na oheň (třída) | A1 | A1 |
| Tloušťka zdiva bez omítky (mm) | 175 P+D* | 175 P+D* |
| Pro zdění na | lepidlo | lepidlo |
| Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks) | 32 | 64 |
| Barva | bílá | bílá |

Poznámka:


* P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se

VÝHODY



MATERIÁL VHODNÝ PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

interiér



VĚTŠÍ UŽITNÁ PLOCHA

exteriér



VELKÁ PŘESNOST, RYCHLOST VÝSTAVBY



CENOVÁ VÝHODNOST, NÍZKÁ SPOTŘEBA STAVEBNÍCH HMOT



MPa

VYSOKÁ PEVNOST PŘI SUBTLNÍ ŠÍŘCE STĚNY

Expedice KM Beta a.s. – expedice Bzenec-Přivoz
696 81 Bzenec-Přivoz
tel.: 518 307 119, 518 307 114
Provozní doba: 6.00–22.00 hod

Přijem objednávek:
fax: 518 307 152, e-mail: odbyt@kmbeta.cz
Provozní doba: 6.00–14.30 hod

Dispečer dopravy:
fax: 518 307 150, e-mail: doprava@kmbeta.cz
Provozní doba: 6.00–14.30 hod

Obchodní oddělení – Bzenec-Přivoz
696 81 Bzenec-Přivoz
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
Provozní doba: 6.00–15.30 hod

Expedice KM Beta a.s. – expedice Kyjov
Jiráskova 630, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 012, 518 699 016
fax: 518 699 019
e-mail: odbytkyjov@kmbeta.cz
Provozní doba: 6.00–22.00 hod

KM Beta a.s.
Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín