

KMB PROFIBLOK 65 BRUS

Rozměry (l×š×v): 497×65×249 mm

POUŽITÍ:

Broušené cihly KMB PROFIBLOK 65 BRUS jsou určeny pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 65 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911. Pro založení zdiva se doporučuje základní malta PROFIMIX ZM 910.

POPIS:

- tradiční zdicí materiál
- snadné zdění na pero a drážku
- minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
- plošný skladebný modul 500×250 mm
- ideální podklad pod omítku
- vysoká pevnost zdiva v tlaku

TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem, hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m ³)	980
objem, hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m ³)	1680
hmotnost inf. (kg/ks)	8,0
pevnost v tlaku kategorie I. (MPa)	15/10
nasákavost %	min. 10
mrazuvzdornost	NPD
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)	1000
faktor difuzního odporu μ	5/10
rovinnost ložných ploch (mm)	max. 0,5
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm)	max. 1,0

NPD - není stanoven žádný požadavek

ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm)	65
spotřeba základních cihel (ks/m ²)	8
(ks/m ³)	123
spotřeba základní malty (kg/bm)	1,13
spotřeba lepidla - na žebra (kg/m ²)	0,88
(kg/m ³)	13,8
požární odolnost	A1

AKUSTIKA:

Vážená laboratorní neprůzvučnost..... NPD

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:





cca 0,3 hod/m²
cca 4,6 hod/m³

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 65 BRUS se dodávají zafolované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA

- počet cihel KMB PROFIBLOK 65 BRUS 160 ks/pal
- hmotnost palety KMB PROFIBLOK 65 BRUS 1300 kg

PŘÍČKOVÉ ZDIVO



Expedice KM Beta a.s. - Hodonín
Expedice zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: odbythodonin@kmbeta.cz
Provozní doba: 6.00-17.30 hod

Obchodní oddělení - Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
Provozní doba: 6.30-15.00 hod

KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín

Příjem objednávek:
fax: 518 307 152
e-mail: odbyt@kmbeta.cz
Provozní doba: 6.00-14.30 hod

Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150
e-mail: doprava@kmbeta.cz
Provozní doba: 6.00-14.30 hod